



型式	A	B	C	D	E	F	G	荷重強度 :注	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	垂直方向 Fy N	水平方向 Fx N
CLIC- 63	78.0	72.0	115.0	40.0	31.0	52.0	11.0	600	340
CLIC- 71	87.0	77.0	124.0	40.0	31.0	58.0	15.0	740	440
CLIC- 80	98.0	83.0	136.0	40.0	31.0	66.0	16.0	880	540
CLIC- 90	110.0	89.0	148.0	40.0	31.0	76.0	16.0	1000	640
CLIC- 101	124.0	96.0	163.0	40.0	31.0	86.0	17.0	1200	740
CLIC- 113	139.0	105.0	180.0	40.0	31.0	102.0	17.0	1350	840

種別	材質	色	
clic-top:	ポリアミド12	ダークグレー	
clic PA6:	ポリアミド6	ライトグレー	屋内専用としてPPMに置換 製造開始
clic標準:	複合樹脂ゼノイ	ライトグレー	製造中止 2007/05/31
clic PPM:	ポリプロピレン・モノポリマー	ライトグレー	製造中止 2014/09/30

	03/18/16	底面図追加
	12/12/13	荷重強度 垂直、水平方向表示追加
	09/30/14	PA6追加 (PPM除去)
修正	年月日	

注: 荷重強度は実測値を基に、安全率を3として表示しています

試験環境温度は20℃

試験データはポリアミド12製 CLIC-top を基にしています

固定方法はφ8mmのネジ2本による2点固定

リエゾン・インターナショナル株式会社 埼玉県北足立郡伊奈町栄6-80-1 TEL: 048-722-8915 FAX: 048-722-8916	設計 / /	製図 YAMADA 2005/6/7	検図 YAMADA 2005/6/7	承認 YAMADA 2005/6/7
名称 クリック大口径寸法図	投影法	尺度	材質	個数
形式	図番		作図年月日 平成17年6月7日	